

# Edelstahl - Beständigkeitsliste

+ = **vollkommen beständig**    0 = **praktisch beständig**    - = **wenig beständig**    -- = **unbeständig**

Medium	Konz.	Temp. °C				
			1.4021 1.4104	1.4016 1.4510 1.4057	1.4301 1.4306 1.4541 1.4305 1.4540	1.4401 1.4404 1.4436 1.4571 1.4435
Natronlauge	25%	20	+	+	+	+
Natronlauge	25%	kochend	-	-	0	0
Ätznatron	50%	kochend	--	-	-	-
Ätznatron	Schmelzfluss	320	--	--	--	--

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, eine Gewähr auf die Richtigkeit der Angaben kann jedoch aus juristischen Gründen nicht gegeben werden.